



Das Beschriftungswerk

Beste Werbetechnik

Barmseestrasse 2
81477 München

Telefon 089 / 238 855 69 - 0
Fax 089 / 238 855 69 13
info@beschriftungswerk.de

Digitaldruckfolie / Hochleistungsfolie

Highlights

- >>> Premium-Allroundfolie
- >>> Für langfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich
- >>> Mit B1-Zertifizierung
- >>> Mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

Technische Angaben	
Material	Polymer-PVC-Folie, weiß, glänzend und transparent glänzend
Abdeckmaterial	Beidseitig PE-gestrichener Silikonkarton, 148g/qm, 168 µm
Haftklebstoff	Solvent-Polyacrylat, repositionierbar, mit permanenter Endhaftung, grau und transparent
Anwendungsbereich	Für hochbrillante und farbintensive langfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,070mm (Durchschnittswert)
Formbeständigkeit (FINAT TM 14)	Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	Verklebt auf Aluminium, -50°C bis +90°C (kurzzeitig, max. 24h/+100°C), keine Veränderung
Seewasserbeständigkeit (DIN 50021)	Verklebt auf Aluminium, nach 100h/+23°C keine Veränderung
Lösungsmittel- / Chemikaliebeständigkeit	Bei Raumtemperatur 72 Stunden nach Verklebung auf Aluminium, kurzzeitig beständig gegen die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatischen Lösungsmittel, schwachen Säuren, Salze und Alkalien
Brandverhalten (DIN 75200)	Verklebt auf Stahl, selbstverlöschend
Klebkraft (FINAT TM 1, nach 24 h, rostfreier Stahl)	18N/25mm (Durchschnittswert)
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	Längs: min. 19MPa Quer: min. 19MPa